


PCT/JP 2004/011103

28.7.2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 7 月 2 8 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 2 8 0 6 2 5
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 2 8 0 6 2 5]


出 願 人 日 産 化 学 工 業 株 式 有 限 公 司
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 7 月 8 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 5 9 1 3 3


【書類名】 特許願
【整理番号】 4553000
【提出日】 平成15年 7月28日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G03F 7/033
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県船橋市坪井町 7 2 2 番地 1 日産化学工業株式会社 電子材料研究所内
 【氏名】 辻 新祐
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県船橋市坪井町 7 2 2 番地 1 日産化学工業株式会社 電子材料研究所内
 【氏名】 飯沼 洋介
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県船橋市坪井町 7 2 2 番地 1 日産化学工業株式会社 電子材料研究所内
 【氏名】 荒瀬 慎哉
【特許出願人】
 【識別番号】 000003986
 【氏名又は名称】 日産化学工業株式会社
 【代表者】 藤本 修一郎
 【電話番号】 047-465-1120
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 005212
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

不飽和カルボン酸誘導体と N-置換マレイミドとを必須とする共重合体であり、数平均分子量が 2,000～20,000 のアルカリ可溶性樹脂と、一般式 (1)


【化 1】



(式中、D はそれぞれ独立に水素原子または 1, 2-キノンジアジド基を有する有機基であり、R₁ は 4 価の有機基である。ただし、D の少なくとも 1 つは、1, 2-キノンジアジド基を有する有機基である。)

で示される 1, 2-キノンジアジド化合物と、アルカリ可溶性樹脂に対して 5～50 重量部の一般式 (2)

【化 2】



(式中、n は 2～10 の整数、m は 0～4 の整数を示し、R₂ は n 価の有機基を表す) で表される架橋性化合物とを含有することを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。


【請求項 2】

アルカリ可溶性樹脂の残留モノマー率が 2.5 重量% 以下であることを特徴とする、請求項 1 に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【請求項 3】

1, 2-キノンジアジド化合物が下記式 (3)

【化 3】




(式中、D はそれぞれ独立に水素原子または 1, 2-キノンジアジド基を有する有機基であり、D の少なくとも 1 つは、1, 2-キノンジアジド基を有する有機基である。)

で示される化合物であることを特徴とする、請求項 1 または請求項 2 に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【請求項 4】

1, 2-キノンジアジド化合物が下記式 (4)



(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1, 2-キノンジアジド基を有する有機基であり、Dの少なくとも1つは、1, 2-キノンジアジド基を有する有機基である。)で示される化合物であることを特徴とする、請求項1または請求項2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【請求項5】

アルカリ可溶性樹脂がエポキシ基を有さないことを特徴とする、請求項1または請求項2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【書類名】明細書

【発明の名称】ポジ型感光性樹脂組成物

【技術分野】

【0001】

本発明はポジ型感光性樹脂組成物に関する。さらに詳しくはディスプレイ材料用途として好適なポジ型感光性樹脂組成物に関する。

【背景技術】

【0002】

一般に、薄膜トランジスタ (TFT) 型液晶表示素子、有機EL素子等のディスプレイ素子においてはパターン形成された電極保護膜、平坦化膜、絶縁膜等が設けられている。これらの膜を形成する材料としては、必要とするパターン形状を得るための工程数が少なく、しかも十分な平坦性を有するという特徴を持つ、感光性樹脂組成物が幅広く使用されている。そして、これらの膜には、耐熱性、耐溶剤性、長時間焼成耐性などのプロセス耐性、高透明性、下地との密着性等の諸特性が要求されている。

【0003】

したがって、これらの膜を形成する感光性樹脂組成物としては、上記諸特性に優れた硬化物を与え得ることが必要である。また、これに加えて感光性樹脂組成物の保存安定性のよいこと、使用目的に合わせた様々なプロセス条件でパターンを形成し得る広いプロセスマージンを有することも望まれている。さらには、解像度、感度等の感光特性も重要となる。一方、液晶表示素子用途においては、例えば液晶を汚染しないといった信頼性の高い材料も必要不可欠である。

【0004】

このように、ディスプレイ材料用途における感光性樹脂組成物には、様々な特性が必要となる。これに対し、感光性樹脂組成物の個々の特性に関しては、これまでも様々な検討がなされてきた。例えば、高耐熱性・高透明性を両立させるものとして、アルカリ可溶性樹脂中にグリシジル基を有する材料が報告されている (例えば、特許文献1参照)。一方、高感度・高解像度を実現するものとして、1, 2-ナフトキノンジアジド化合物を用いた材料が報告されている (例えば、特許文献2参照)。

【0005】

しかしながら、上記の種々の諸特性を全て満足できる感光性樹脂組成物を開発することは必ずしも容易ではなく、従来技術の単なる組み合わせでは困難であった。また、液晶表示素子用途として、電気特性を悪化させない信頼性の高い材料は、これまでに報告例がない。

【特許文献1】特開平8-262709号公報

【特許文献2】特開平4-211255号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

本発明の目的は、耐熱性、耐溶剤性、長時間焼成耐性等のプロセス耐性、および透明性に優れる硬化膜を作製することができ、かつ、解像度、感度等の感光特性に優れ、保存安定性が高くプロセスマージンの広いポジ型感光性樹脂組成物、さらには液晶表示素子用途として、電気特性の悪化を招くことのない信頼性の高いポジ型感光性樹脂組成物を提供することにある。

【課題を解決するための手段】


【0007】

本発明の課題は、以下に示すポジ型感光性樹脂組成物によって達成される。

【0008】

1. 不飽和カルボン酸誘導体とN-置換マレイミドとを必須とする共重合体であり、数平均分子量が2,000~20,000のアルカリ可溶性樹脂と、一般式(1)

【0009】



【0010】


(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1, 2-キノンジアジド基を有する有機基であり、R₁は4価の有機基である。ただし、Dの少なくとも1つは、1, 2-キノンジアジド基を有する有機基である。)

【0011】

で示される1, 2-キノンジアジド化合物と、アルカリ可溶性樹脂に対して5～50重量部の一般式(2)

【0012】

【化2】



【0013】

(式中、nは2～10の整数、mは0～4の整数を示し、R₂はn価の有機基を表す)

【0014】

で表される架橋性化合物とを含有することを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。

【0015】


2. アルカリ可溶性樹脂の残留モノマー率が2.5重量%以下であることを特徴とする、1に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【0016】

3. 1, 2-キノンジアジド化合物が下記式(3)

【0017】

【化3】



【0018】

(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1, 2-キノンジアジド基を有する有機基であり、Dの少なくとも1つは、1, 2-キノンジアジド基を有する有機基である。)


【0019】

で示される化合物であることを特徴とする、上記1または2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【0020】

4. 1, 2-キノンジアジド化合物が下記式(4)

【0021】



【0022】

(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1, 2-キノンジアジド基を有する有機基であり、Dの少なくとも1つは、1, 2-キノンジアジド基を有する有機基である。)

【0023】

で示される化合物であることを特徴とする、上記1または2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【0024】

5. アルカリ可溶性樹脂がエポキシ基を有さないことを特徴とする、上記1または2に記載のポジ型感光性樹脂組成物。

【発明の効果】

【0025】

本発明によって、耐熱性、耐溶剤性、長時間焼成耐性等のプロセス耐性、および透明性に優れる硬化膜を作製することができ、かつ、解像度、感度等の感光特性に優れ、保存安定性が高くプロセスマージンの広いポジ型感光性樹脂組成物、さらには液晶表示素子用途として、電気特性の悪化を招くことのない信頼性の高いポジ型感光性樹脂組成物を得ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0026】

以下、本発明の感光性樹脂組成物について具体的に説明する。

【0027】

<アルカリ可溶性樹脂>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有されるアルカリ可溶性樹脂は、不飽和カルボン酸誘導体とN-置換マレイミドとを必須成分とする共重合体（以下、特定共重合体と表記する）であり、その数平均分子量は2,000~20,000である。

【0028】

この特定共重合体を構成する不飽和カルボン酸誘導体は特に限定されないが、具体例としてはメタクリル酸、メタクリル酸メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、n-ブチルメタクリレート、sec-ブチルメタクリレート、t-ブチルメタクリレートなどのメタクリル酸アルキルエステル類、アクリル酸、メチルアクリレート、イソプロピルアクリレートなどのアクリル酸アルキルエステル類、シクロヘキシルメタクリレート、2-メチルシクロヘキシルメタクリレート、ジシクロペンタニルオキシエチルメタクリレート、イソボロニルメタクリレートなどのメタクリル酸環状アルキルエステル類、シクロヘキシルアクリレート、2-メチルシクロヘキシルアクリレート、ジシクロペンタニルオキシエチルアクリレート、イソボロニルアクリレートなどのアクリル酸環状アルキルエステル類、フェニルメタクリレート、ベンジルメタクリレートなどのメタクリル酸アリールエステル類；フェニルアクリレート、ベンジルアクリレートなどのアクリル酸アリールエステル類；マレイン酸ジエチル、フマル酸ジエチル、イタコン酸ジエチルなどのジカルボン酸ジエステル；2-ヒドロキシエチルメタクリレート、2-ヒドロキシプロピルメタクリレ

ート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、などのヒドロキシアルキルエステル類；
ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-メチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-
2-エン、5-エチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-ヒドロキシビシク
ロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-カルボキシビシクロ[2.2.1]ヘプト-2
-エン、5-ヒドロキシメチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-(2'-
ヒドロキシエチル)ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-メトキシビシクロ[
2.2.1]ヘプト-2-エン、5-エトキシビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン
、5,6-ジヒドロキシビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジカルボキ
シビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ(ヒドロキシメチル)ビシクロ
[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ(2'-ヒドロキシエチル)ビシクロ[2
.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジメトキシビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-
エン、5,6-ジエトキシビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-ヒドロキシ
5-メチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-ヒドロキシ5-エチルビシ
クロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-カルボキシ5-メチルビシクロ[2.2.
1]ヘプト-2-エン、5-カルボキシ5-エチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2
-エン、5-ヒドロキシメチル5-メチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、
5-カルボキシ6-メチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-カルボキシ
6-エチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジカルボキシビシクロ
[2.2.1]ヘプト-2-エン無水物(ハイミック酸無水物)、5- ϵ -ブトキシカル
ボニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-シクロヘキシルオキシカルボニル
ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-フェノキシカルボニルビシクロ[2.2
.1]ヘプト-2-エン、5,6-ジ(ϵ -ブトキシカルボニル)ビシクロ[2.2.1
]ヘプト-2-エン、5,6-ジ(シクロヘキシルオキシカルボニル)ビシクロ[2.2
.1]ヘプト-2-エン等のビシクロ不飽和化合物類などが挙げられる。これらの不飽和
カルボン酸誘導体は単独でも2種以上で併用してもよい。

【0029】

特定共重合体における不飽和カルボン酸誘導体の比率は、好ましくは10~99重量%
、より好ましくは30~95重量%、最も好ましくは50~80重量%である。不飽和カル
ボン酸誘導体が10重量%未満の場合には、共重合体のアルカリ溶解性が不足する。

【0030】

特定共重合体を構成するN-置換マレイミドは特に限定されないが、具体例としてはシ
クロヘキシルマレイミド、フェニルマレイミド、メチルマレイミド、エチルマレイミドな
どが挙げられる。透明性の観点から芳香環を有さない物が好ましく、現像性、透明性、耐
熱性の点から脂環骨格を有するものがより好ましく、中でもシクロヘキシルマレイミドが
最も好ましい。

【0031】

特定共重合体におけるN-置換マレイミドの比率は、好ましくは1~70重量%、より
好ましくは5~50重量%、最も好ましいのは20~40重量%である。N-置換マレイ
ミドが10重量%未満の場合は共重合体のT_gが低くなり、耐熱性に劣る場合がある。7
0重量%以上の場合には、透明性が低下する場合がある。

【0032】

特定共重合体を構成する成分は、不飽和カルボン酸誘導体、N-置換マレイミドを必須
とし、さらに、共重合可能なその他のエチレン性化合物を加えても良い。このようなエチ
レン性化合物の具体例としては、スチレン、 α -メチルスチレン、m-メチルスチレン、
p-メチルスチレン、ビニルトルエン、p-メトキシスチレン、アクリロニトリル、メタ
クリロニトリル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、アクリルアミド、メタクリルアミド、酢
酸ビニル、1,3-ブタジエン、イソプレン、2,3-ジメチル-1,3-ブタジエン、
などが挙げられる。これらのエチレン性化合物は、特定共重合体の溶解性、疎水性などの
調整、および分子量を制御する目的で導入することができる。

【0033】

特定共重合体において、その他のエチレン性化合物の比率は80重量%以下であることが好ましく、より好ましくは50重量%以下であり、さらに好ましくは20重量%以下である。80重量%よりも多くなると相対的に必須成分が減るため、本発明の効果を十分に得ることが困難になる。

【0034】

特定共重合体においては、共重合体同士が反応し得る官能基を有さないことが好ましく、特にエポキシ基を含まないことが好ましい。共重合体同士が反応し得る官能基を有する場合、組成物の溶液の粘度、および感度の保存安定性が低下する場合がある。

【0035】

以上のように、特定共重合体を構成する各モノマーの最も好ましい比率の例は、不飽和カルボン酸誘導体が50～80重量%、N-置換マレイミドが20～40重量%、その他のエチレン性化合物が0～20重量%である。

【0036】

以上に挙げた特定共重合体を得る方法は特に限定されない。一般的には前記したモノマーを重合溶媒中でラジカル重合することにより製造される。また、必要に応じて、モノマーの官能基を保護した状態でこれらを重合し、その後、脱保護処理を行ってもよい。

【0037】

特定共重合体を製造するために用いられる重合溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール等のアルコール類、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類；N，N-ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロリドン等の極性溶媒、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸エチル等のエステル類、3-メトキシプロピオン酸メチル、2-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、2-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、2-エトキシプロピオン酸エチル等のアルコキシエステル類、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、プロピレングリコールジメチルエーテル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル等の（ジ）グリコールジアルキルエステル類、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル等の（ジ）グリコールモノアルキルエーテル類、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、カルビトールアセテート、エチルセロソルブアセテート等のグリコールモノアルキルエーテルエステル類、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、2-ヘプタノン等のケトン類を挙げることができる。これらの重合溶媒は単独でも2種類以上を組み合わせ用いることもできる。

【0038】

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有されるアルカリ可溶性樹脂は、上記特定共重合体のうち、ポリスチレン換算数平均分子量で、2,000～20,000、好ましくは3,000～1,5000、より好ましくは3,000～10,000のものである。数平均分子量が1,000以下の場合には、得られるパターンの形状が不良なものとなったり、パターンの残膜率が低下したり、パターンの耐熱性が低下したりする傾向が見られる。一方、数平均分子量が20,000を超える場合には、感光性樹脂組成物の塗布性が不良なものとなったり、現像性が低下したり、また、得られるパターンの形状が不良なものとなったりする場合がある。また、数平均分子量が20,000を超える場合には、50μm以下のパターン間に残膜が存在し解像度が低下する場合がある。

【0039】

また、本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有されるアルカリ可溶性樹脂は、残留モノマー率が低いものを用いることが好ましい。ここで示す残留モノマーとは、前記特定共重

合体を合成した後に残存する、特定共重合体を構成する各モノマー成分の未反応物のことである。残留モノマー率は、合成反応に使用した共重合体構成モノマーの各成分全量に対する各残留モノマー成分全量の比率を重量％で表したものである。残留モノマー率は、例えば、反応液を液体クロマトグラフィーなど用いて分析することにより確認することができる。

【0040】

好ましい残留モノマー率を具体的に示すならば、2.5重量％以下であり、2.0重量％以下がより好ましく、1.5重量％以下が最も好ましい。残留モノマー率が2.5重量％を超える場合には、表示素子の電気特性が低下する場合がある。

【0041】

アルカリ可溶性樹脂中の残留モノマーを低減させる手法は特に限定されないが、例えば、高分子有機合成において一般的に知られている再沈殿等の精製を行うか、もしくは重合の最終段階で反応温度を上昇させることで得ることができる。


【0042】

<1, 2-キノンジアジド化合物>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有される1, 2-キノンジアジド化合物としては、一般式(1)で表されるものであれば、特に限定されないが、あえてその具体例を挙げるならば、感度、解像度、透明性の観点から下式(3)または(4)で表される化合物が好ましい

【0043】

【化5】




【0044】

(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1, 2-キノンジアジド基を有する有機基であり、Dの少なくとも1つは、1, 2-キノンジアジド基を有する有機基である。)

【0045】

【化6】



【0046】

(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1, 2-キノンジアジド基を有する有機基であり、Dの少なくとも1つは、1, 2-キノンジアジド基を有する有機基である。)

【0047】

本発明のポジ型感光性樹脂組成物における、1, 2-キノンジアジド化合物の含有量は、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して、好ましくは5~100重量部、より好ましくは10~50重量部、最も好ましいのは10~30重量部である。

【0048】

1, 2-キノンジアジド化合物の量が、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して5重量部未満であると、ポジ型感光性樹脂組成物の、露光部と未露光部の現像液溶解度差が小さくなって現像によるパターンニングが困難になることがあり、一方100重量部を超えると、短時間の露光では1, 2-キノンジアジド化合物が十分に分解されず、感度が低下してしまうことがある。

【0049】

＜架橋性化合物＞

本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有される、架橋性化合物は一般式(2)で表されるものであれば特に限定されないが、その具体例としては、シクロヘキセンオキサイド構造を有するエポキシ樹脂であるエポリドGT-401、同GT-403、同GT-301、同GT-302、セロキサイド2021、セロキサイド3000(ダイセル化学(株)製)、脂環式エポキシ樹脂であるデナコールEX-252(ナガセケムツテクス(株)製)、CY175、CY177、CY179(以上、CIBA-GEIGY A. G製)、アラルダイトCY-182、同CY-192、同CY-184(以上、CIBA-GEIGY A. G製)、エピクロン200、同400(以上、大日本インキ工業(株)製)、エピコート871、同872(以上、油化シェルエポキシ(株)製)、ED-5661、ED-5662(以上、セラニーズコーティング(株)製)、等を挙げることができる。また、これらの架橋性化合物は、単独または2種類以上を組み合わせる用いることができる。

【0050】

これらのうち、耐熱性、耐溶剤性、耐長時間焼成耐性等の耐プロセス性、および透明性の観点からシクロヘキセンオキサイド構造を有するエポキシ樹脂が好ましい。

【0051】

上記架橋性化合物の含有量は、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して5～50重量部、好ましくは10～40重量部、より好ましいのは15～30重量部である。架橋性化合物の含有量が少ない場合には、系の架橋密度が不十分となるため、パターン形成後の耐熱性、耐溶剤性、耐長時間焼成耐性等の耐プロセス性が低下する。また、架橋性化合物の含有量を10重量部以上にした場合は、残留モノマー率が2.5重量%を超える場合でも、表示素子の電気特性を低下させない効果がある。一方、50重量部を超える場合には、未架橋の架橋性化合物が存在し、パターン形成後の耐熱性、耐溶剤性、耐長時間焼成耐性等の耐プロセス性が低下し、感光性樹脂組成物の保存安定性が悪くなる場合がある。

【0052】

以上のように、本発明のポジ型感光性樹脂組成物に含有される各成分の最も好ましい含有量の例は、アルカリ可溶性樹脂成分100重量部に対して、1, 2-キノンジアジド化合物が10～30重量部、2個以上のエポキシ基を含有する架橋性化合物が15～30重量部、である。

【0053】

＜その他含有しても良い成分＞

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、塗布性を向上させる目的で、界面活性剤を含んでいることは勿論好ましい。このような界面活性剤は、フッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤など特に限定されないが、塗布性改善効果の高さからフッ素系界面活性剤が好ましい。フッ素系界面活性剤の具体例としては、エフトップEF301、EF303、EF352((株)トーケムプロダクツ製)、メガファックF171、F173、R-30(大日本インキ(株)製)、フロラードFC430、FC431(住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、SC101、SC102、SC103、SC104、SC105、SC106(旭硝子(株)製)等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0054】

本発明のポジ型感光性樹脂組成物における界面活性剤の含有量は、アルカリ可溶性樹脂

成分 100 重量部に対して、好ましくは 0.01~5 重量部、より好ましくは 0.01~3 重量部、最も好ましくは 0.01~2 重量部である。界面活性剤の含有量が 5 重量部よりも多くなると塗膜がムラになりやすく、0.01 重量部よりも下回る場合には、塗膜にストリーション等が発生しやすくなる。

【0055】

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、現像後の基板との密着性を向上させる目的で、密着促進剤を含んでいることは勿論好ましい。このような密着促進剤の具体例としては、トリメチルクロロシラン、ジメチルビニルクロロシラン、メチルジフエニルクロロシラン、クロロメチルジメチルクロロシラン等のクロロシラン類、トリメチルメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、メチルジメトキシシラン、ジメチルビニルエトキシシラン、ジフエニルジメトキシシラン、フエニルトリエトキシシラン等のアルコキシシラン類、ヘキサメチルジシラザン、N, N' -ビス(トリメチルシリル)ウレア、ジメチルトリメチルシリルアミン、トリメチルシリルイミダゾール等のシラザン類、ビニルトリクロロシラン、γ-クロロプロピルトリメトキシシラン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン、γ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン等のシラン類、ベンゾトリアゾール、ベンズイミダゾール、インダゾール、イミダゾール、2-メルカプトベンズイミダゾール、2-メルカプトベンゾチアゾール、2-メルカプトベンゾオキサゾール、ウラゾール、チオウラシル、メルカプトイミダゾール、メルカプトピリジン等の複素環状化合物や、1, 1-ジメチルウレア、1, 3-ジメチルウレア等の尿素、またはチオ尿素化合物を挙げることができる。

【0056】

これらの密着促進剤の使用割合は、アルカリ可溶性樹脂成分 100 重量部に対して、通常、20 重量部以下、好ましくは 0.05~10 重量部、特に好ましくは 1~10 重量部である。

【0057】

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、その他、必要に応じて顔料、染料、保存安定剤、消泡剤などを含んでもよい。

【0058】

<ポジ型感光性樹脂組成物>

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、上記の各成分を均一に混合することによって容易に調製することができ、通常、適当な溶剤に溶解されて溶液状態で用いられる。例えば、アルカリ可溶性樹脂を溶剤に溶解し、この溶液に 1, 2-キノンジアジド化合物、架橋性化合物、界面活性剤および必要に応じて他の成分を所定の割合で混合することにより、溶液として感光性樹脂組成物を調製することができる。そのような溶剤としては、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテート、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールプロピルエーテルアセテート、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エチル、エトシキ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシ-3-メチルブタン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸メチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸エチル、乳酸ブチル等を用いることができる。これらの有機溶剤は単独または 2 種以上の組合せで使用される。

【0059】

さらに、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテルアセテート等の高沸点溶剤を混合して使用することができる。これらの溶剤の中でプロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル

アセテート、乳酸エチル、乳酸ブチル、及びシクロヘキサノンがレベリング性の向上に対して好ましい。

【0060】

本発明のポジ型感光性樹脂組成物を溶液とした時の固形分濃度は、各成分が均一に溶解している限りは、特に限定されない。通常は加工面の容易さから、1～50重量%の範囲で使用するのが一般的である。また、上記のように調製されたポジ型感光性樹脂組成物溶液は、孔径が0.5 μ m程度のフィルタなどを用いて濾過した後、使用に供することが好ましい。このように調製されたポジ型感光性樹脂組成物の溶液は、室温で長期間の保存安定性にも優れる。

【0061】

本発明のポジ型感光性樹脂組成物の溶液は、ガラス基板、シリコンウェハー、酸化膜、窒化膜などの基材上に回転塗布した後、80～130℃で30秒～600秒予備乾燥して塗膜を形成することができる。

【0062】

上記の塗膜上に所定のパターンを有するマスクを装着し、光を照射し、アルカリ現像液で現像することにより、露光部が洗い出されて端面のシャープなレリーフパターンが得られる。この際使用される現像液はアルカリ水溶液であればどのようなものでもよく、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウムなどのアルカリ金属水酸化物の水溶液、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウム、コリンなどの水酸化四級アンモニウムの水溶液、エタノールアミン、プロピルアミン、エチレンジアミンなどのアミン水溶液を例として挙げるができる。

【0063】

前記アルカリ現像液は10重量%以下の水溶液であることが一般的で、好ましくは0.1～3.0重量%の水溶液などが用いられる。本発明の感光性樹脂組成物はフォトレジストで一般的に使用される水酸化テトラエチルアンモニウム0.4～2.38重量%水溶液で膨潤などの問題なく現像することができる。さらに上記現像液にアルコール類や界面活性剤を添加して使用することもできる。これらはそれぞれ、現像液100重量部に対して、好ましくは0.05～10重量部の範囲で配合する。

【0064】

現像時間は、通常15～180秒間である。また現像方法は液盛り法、ディッピング法などのいずれでもよい。現像後、流水洗浄を20～90秒間行い、圧縮空気や圧縮窒素で風乾させることによって、基板上の水分を除去し、パターン状塗膜が形成される。その後このパターン状塗膜に、高圧水銀灯などによる光を全面照射し、パターン状塗膜中に残存する1,2-キノンジアジド化合物を完全に分解させる。続いて、ホットプレート、オープンなどにより、ポストベークをすることによって、耐熱性、透明性、平坦化性、低吸水性、耐薬品性に優れ、良好なレリーフパターンを有する塗膜を得ることができる。ポストベークは、例えば温度140～250℃で、ホットプレート上なら5～30分間、オープン中では30～90分間処理すればよい。

【実施例】

【0065】

以下に実施例を挙げ、本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0066】

<合成例1>特定共重合体(P1～P4)

特定共重合体を構成するモノマー成分として、メタクリル酸13.5g、N-シクロヘキシルマレイミド35.3g、メタクリル酸ヒドロキシエチル25.5g、メタクリル酸メチル25.7gを使用し、ラジカル重合開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを使用し、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート（以下、PGMEAと略す）中で、60～100℃で反応させることにより、以下に示す特定共重合体のPGMEA溶液を得た。

【0067】

(P1): 数平均分子量 4, 100 ; 残留モノマー率 1.5重量%
(P2): 数平均分子量 9, 500 ; 残留モノマー率 1.6重量%
(P3): 数平均分子量 4, 200 ; 残留モノマー率 0.5重量%
(P4): 数平均分子量 4, 300 ; 残留モノマー率 5.0重量%

【0068】

<合成例2>特定共重合体(P5)

合成例1において、PGMEAに換えて、シクロヘキサノンを使用し、合成例1と同様にして以下に示す特定共重合体のシクロヘキサノン溶液を得た。

(P5): 数平均分子量 4, 500 ; 残留モノマー率 1.1重量%

【0069】

<合成例3>特定共重合体(P6)

合成例1において、N-シクロヘキシルマレイミド35.3gに換えて、N-フェニルマレイミド35.3gを使用し、合成例1と同様にして以下に示す特定共重合体のPGMEA溶液を得た。

(P6): 数平均分子量 5, 100 ; 残留モノマー率 1.4重量%

【0070】

<合成例4>特定共重合体(P7)

合成例1において、メタクリル酸ヒドロキシエチル25.5gおよびメタクリル酸メチル25.7gに換えて、メタクリル酸ヒドロキシブチル25.5gおよびマレイン酸ジエチル25.7gを使用し、合成例1と同様にして以下に示す特定共重合体のPGMEA溶液を得た。

(P7): 数平均分子量 4, 100 ; 残留モノマー率 1.3重量%

【0071】

<合成例5>特定共重合体(P8)

特定共重合体を構成するモノマー成分として、メタクリル酸9.0g、N-シクロヘキシルマレイミド32.8g、メタクリル酸ヒドロキシエチル25.4g、メタクリル酸メチル32.8gを使用し、合成例1と同様にして以下に示す特定共重合体のPGMEA溶液を得た。

(P8): 数平均分子量 3, 800 ; 残留モノマー率 1.6重量%

【0072】

<合成例6>共重合体(P9)

共重合体を構成するモノマー成分として、メタクリル酸13.5g、メタクリル酸ヒドロキシエチル25.5g、メタクリル酸メチル61.0gを使用し、合成例1と同様にして以下に示す共重合体のPGMEA溶液を得た。

(P9): 数平均分子量 4, 400 ; 残留モノマー率 1.4重量%

【0073】


<実施例1>

[組成物の各成分]


[アルカリ可溶性樹脂] 合成例1で得られた特定共重合体(P1)

[1, 2-キノンジアジド化合物] 下記構造で示されるトリスフェノール1molと、1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホニルクロライド2.5molとの縮合反応によって合成される感光剤。

【0074】



【架橋性化合物】 4官能のシクロヘキセンオキサイド構造を有する下記式(5)の化合物。



【0077】

【ポジ型感光性樹脂組成物の調製】

樹脂濃度27%のPGMEA溶液に調製したアルカリ可溶性樹脂溶液82.1gに、1,2-キノンジアジド化合物4.2g、架橋性化合物4.9g、さらに界面活性剤として、フッ素系の界面活性剤であるメガファックR-30(大日本インキ化学製)0.02g、密着助剤としてγ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン1.0gを添加後、室温で1時間攪拌し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(1)を調製した。この組成物溶液(1)の粘度は21.0mPa・sであった。また、組成物溶液(1)を室温で3ヶ月放置した後でも粘度の変化は見られなかった。

【0078】

【硬化膜の作成】

組成物溶液(1)を酸化シリコン付ガラス基板上にスピンコーターを用いて塗布した後、115℃で90秒ホットプレート上でプリベークして膜厚2.7μmの塗膜を形成した。得られた塗膜全面に420nmにおける光強度が15mW/cm²の紫外線を60秒間(900mJ/cm²)照射した。紫外線照射後の塗膜を230℃で30分間加熱することによりポストベークを行い、膜厚2.5μmの硬化膜を形成した。こうして形成された硬化膜を光学顕微鏡により観察したところ、ストリーションの発生等の異常は見られなかった。

【0079】

【硬化膜のプロセス耐性評価】

耐熱性：前記と同様に作製した硬化膜を基板から削り取り、TG-DTA測定により耐熱性の評価をした。その結果、熱分解開始温度は270℃、5%重量減少温度は330℃であった。また、ガラス転移温度は200℃以上であった。

【0080】

耐溶剤性：酸化シリコン付ガラス基板の代わりに石英基板を用い、前記と同様に2.5μmの硬化膜を得た。この硬化膜をモノエタノールアミン、N-メチルピロリドン、γ-ブチラクトン、ブチルセルソルブ、10%HC1の各溶液中に、60℃、20分間浸し、各溶液から取り出した硬化膜を180℃、10分間加熱した。得られた硬化膜の透明性を分光光度計を用いて200-800nmの波長で測定したところ、400nmでの透過率は95%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約2.5μmで膜減りは全く見られなかった。

【0081】

長時間焼成耐性：酸化シリコン付ガラス基板の代わりに石英基板を用い、前記と同様に2.5μmの硬化膜を得た。この硬化膜をさらに230℃で90分間加熱した後に膜厚を

測定した結果、約 $2.5\ \mu\text{m}$ で膜の収縮は全くみられなかった。

【0082】

〔硬化膜の透明性評価〕

酸化シリコン付ガラス基板の代わりに石英基板を用い、前記と同様に $2.5\ \mu\text{m}$ 硬化膜を得た。この硬化膜を分光光度計を用いて $200\text{--}800\ \text{nm}$ の波長で測定したところ、 $400\ \text{nm}$ での透過率は 95% であった。さらにこの硬化膜を 230°C で 90 分間加熱した後に、分光光度計を用いて $200\text{--}800\ \text{nm}$ の波長で測定したところ、 $400\ \text{nm}$ での透過率は 94% であった。組成物溶液を室温で 2 ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

【0083】

〔硬化膜の信頼性評価〕

前記と同様に、酸化シリコン付ガラス基板上に作製した硬化膜を基板から削り取り、この粉末 $25\ \text{mg}$ をネマチック液晶（メルク社製 ZLI-2293） $1.5\ \text{g}$ に添加した。この混合物を 100°C 、 24 時間加熱して得られた混合物を $0.45\ \mu\text{m}$ のフィルターでろ過することにより、信頼性試験サンプル液晶を得た。一方、硬化膜を加えずに 100°C 、 24 時間加熱した液晶を比較液晶とした。

【0084】

上記 2 種類の液晶を用いて液晶セルを作製し、電圧保持率の比較を行った。その結果、信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、 23°C で 98% 、 80°C で 89% 、比較液晶の電圧保持率は、 23°C で 98% 、 80°C で 89% であり、同等の値を示した。

なお、液晶セルは、透明電極付き基板 2 枚を一組とし、一方の基板の電極面に $6\ \mu\text{m}$ のスペーサーを散布し、電極面を内側にして 2 枚を張り合わせた後、液晶を注入して作製した。また、電圧保持率の測定は、 $\pm 4\ \text{V}$ の電圧を、パルス幅 $64\ \mu\text{s}$ 、周波数 $64\ \text{Hz}$ の条件で印加し行った。

【0085】

〔感光特性の評価〕

組成物溶液（1）を酸化シリコン付ガラス基板上にスピンコーターを用いて塗布した後、 115°C で 90 秒ホットプレート上においてプリベークを行い膜厚 $2.7\ \mu\text{m}$ の塗膜を形成した。この塗膜にテストマスクを通してキャノン製紫外線照射装置 PLA-501 により、 $420\ \text{nm}$ における光強度が $15\ \text{mW}/\text{cm}^2$ の紫外線を 4 秒間（ $60\ \text{mJ}/\text{cm}^2$ ）照射した。次いで、 23°C の $0.2\text{--}2.38\%$ TMAH 水溶液に 80 秒間浸漬して、現像を行った後、超純水で 20 秒間の流水洗浄を行いポジ型のパターンを形成させた。現像後の未露光部の膜厚は約 $2.7\ \mu\text{m}$ で膜減りは全く見られなかった。

【0086】

解像度：パターン解像度は、ライン／スペースで $3\ \mu\text{m}$ までパターン剥離なく形成された。その後、全面に $420\ \text{nm}$ における光強度が $15\ \text{mW}/\text{cm}^2$ の紫外線を 20 秒間（ $300\ \text{mJ}/\text{cm}^2$ ）照射し、 230°C で 30 分間のポストベークを行い、膜厚 $2.5\ \mu\text{m}$ のパターンが得られた。


【0087】

感度：上記のパターン形成において、現像前の紫外線の照射量を $10\ \text{mJ}/\text{cm}^2$ ずつ変えて紫外線照射処理を行い、露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定したところ、 $40\ \text{mJ}/\text{cm}^2$ の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で 2 ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

【0088】

＜実施例 2＞

実施例 1 において、1, 2-キノンジアジド化合物として、下記構造で示されるトリスフェノール $1\ \text{mol}$ と、1, 2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホンクロライド $2.0\ \text{mol}$ との縮合反応によって合成される感光剤を使用した以外は、実施例 1 と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液（2）を得た。



【0090】

この組成物溶液(2)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

【0091】

〔硬化膜のプロセス耐性〕

耐熱性：熱分解開始温度は270℃、5%重量減少温度は330℃であった。また、ガラス転移温度は200℃以上であった。

耐溶剤性：400nmでの透過率は96%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約2.5μmで膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性：膜の収縮は全くみられなかった。

【0092】

〔硬化膜の透明性〕

400nmでの透過率は96%であった。さらにこの硬化膜を230℃で90分間加熱した後に、400nmでの透過率は95%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

【0093】

〔硬化膜の信頼性〕

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で98%、80℃で88%であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

【0094】

〔感光特性〕

解像度：パターン解像度は、ライン/スペースで3μmまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に420nmにおける光強度が15mW/cm²の紫外線を20秒間(300mJ/cm²)照射し、230℃で30分間のポストバークを行い、膜厚2.5μmのパターンが得られた。

感度：露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、50mJ/cm²の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

【0095】

<実施例3>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例1で得られた特定共重合体(P2)を使用した以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(3)を得た。この組成物溶液(3)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

【0096】

〔硬化膜のプロセス耐性〕

耐熱性：熱分解開始温度は270℃、5%重量減少温度は330℃であった。また、ガラス転移温度は200℃以上であった。

耐溶剤性: 400 nmでの透過率は96%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。
また、溶剤処理後の膜厚は約2.5 μ mで膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性: 膜の収縮は全くみられなかった。

【0097】

[硬化膜の透明性]

400 nmでの透過率は96%であった。さらにこの硬化膜を230℃で90分間加熱した後に、400 nmでの透過率は95%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

【0098】

[硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で98%、80℃で88%であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

【0099】

[感光特性]

解像度: パターン解像度は、ライン/スペースで3 μ mまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に420 nmにおける光強度が15 mW/cm²の紫外線を20秒間(300 mJ/cm²)照射し、230℃で30分間のポストバークを行い、膜厚2.5 μ mのパターンが得られた。

感度: 露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、45 mJ/cm²の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

【0100】

<実施例4>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例1で得られた特定共重合体(P3)を使用した以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(4)を得た。この組成物溶液(4)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

【0101】

[硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性: 熱分解開始温度は270℃、5%重量減少温度は330℃であった。また、ガラス転移温度は200℃以上であった。

耐溶剤性: 400 nmでの透過率は96%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約2.5 μ mで膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性: 膜の収縮は全くみられなかった。

【0102】

[硬化膜の透明性]

400 nmでの透過率は96%であった。さらにこの硬化膜を230℃で90分間加熱した後に、400 nmでの透過率は96%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

【0103】

[硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で98%、80℃で89%であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

【0104】

[感光特性]

解像度: パターン解像度は、ライン/スペースで3 μ mまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に420 nmにおける光強度が15 mW/cm²の紫外線を20秒間(300 mJ/cm²)照射し、230℃で30分間のポストバークを行い、膜厚2.5 μ mのパターンが得られた。

感度: 露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しとこ

ろ、 $40\text{ mJ}/\text{cm}^2$ の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

【0105】

<実施例5>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例1で得られた特定共重合体(P3)を使用し、架橋性化合物の添加量を3.4gにした以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(5)を得た。この組成物溶液(5)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

【0106】

[硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性：熱分解開始温度は 270°C 、5%重量減少温度は 330°C であった。また、ガラス転移温度は 200°C 以上であった。

耐溶剤性： 400 nm での透過率は96%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 $2.5\text{ }\mu\text{m}$ で膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性：膜の収縮は全くみられなかった。

【0107】

[硬化膜の透明性]

400 nm での透過率は96%であった。さらにこの硬化膜を 230°C で90分間加熱した後に、 400 nm での透過率は95%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

【0108】

[硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、 23°C で98%、 80°C で89%であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

【0109】

[感光特性]

解像度：パターン解像度は、ライン/スペースで $3\text{ }\mu\text{m}$ までパターン剥離なく形成された。その後、全面に 420 nm における光強度が $15\text{ mW}/\text{cm}^2$ の紫外線を20秒間($300\text{ mJ}/\text{cm}^2$)照射し、 230°C で30分間のポストバークを行い、膜厚 $2.5\text{ }\mu\text{m}$ のパターンが得られた。

感度：露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定し、 $40\text{ mJ}/\text{cm}^2$ の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

【0110】

<実施例6>

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例1で得られた特定共重合体(P4)を使用し、架橋性化合物の添加量を3.4gにした以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液(6)を得た。この組成物溶液(6)を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

【0111】

[硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性：熱分解開始温度は 270°C 、5%重量減少温度は 330°C であった。また、ガラス転移温度は 200°C 以上であった。

耐溶剤性： 400 nm での透過率は95%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 $2.5\text{ }\mu\text{m}$ で膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性：膜の収縮は全くみられなかった。

【0112】

[硬化膜の透明性]

400 nm での透過率は95%であった。さらにこの硬化膜を 230°C で90分間加熱した後に、 400 nm での透過率は94%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、

同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

【0113】

〔硬化膜の信頼性〕

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で97%、80℃で84%であり、比較液晶の電圧保持率とほぼ同等の値を示した。

【0114】

〔感光特性〕

解像度：パターン解像度は、ライン／スペースで3μmまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に420nmにおける光強度が15mW/cm²の紫外線を20秒間（300mJ/cm²）照射し、230℃で30分間のポストバークを行い、膜厚2.5μmのパターンが得られた。

感度：露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、40mJ/cm²の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

【0115】

＜実施例7＞

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例2で得られた特定共重合体（P5）を使用し、これを樹脂濃度27%のシクロヘキサノン溶液に調製したアルカリ可溶性樹脂溶液を使用した以外は実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液（7）を得た。この組成物溶液（7）を用いて、実施例1と同様に評価を行った。

【0116】

〔硬化膜のプロセス耐性〕

耐熱性：熱分解開始温度は270℃、5%重量減少温度は330℃であった。また、ガラス転移温度は200℃以上であった。

耐溶剤性：400nmでの透過率は96%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約2.5μmで膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性：膜の収縮は全くみられなかった。

【0117】

〔硬化膜の透明性〕

400nmでの透過率は96%であった。さらにこの硬化膜を230℃で90分間加熱した後に、400nmでの透過率は95%であった。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

【0118】

〔硬化膜の信頼性〕

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で98%、80℃で89%であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

【0119】

〔感光特性〕

解像度：パターン解像度は、ライン／スペースで3μmまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に420nmにおける光強度が15mW/cm²の紫外線を20秒間（300mJ/cm²）照射し、230℃で30分間のポストバークを行い、膜厚2.5μmのパターンが得られた。

感度：露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、40mJ/cm²の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

【0120】

＜実施例8＞

実施例1において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例3で得られた特定共重合体（P6）を使用した以外は、実施例1と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポ

ジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液 (8) を得た。この組成物溶液 (8) を用いて、実施例 1 と同様に評価を行った。

【0121】

[硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性: 熱分解開始温度は 270℃、5%重量減少温度は 335℃であった。また、ガラス転移温度は 200℃以上であった。

耐溶剤性: 400nmでの透過率は 95%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 2.5μmで膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性: 膜の収縮は全くみられなかった。

【0122】

[硬化膜の透明性]

400nmでの透過率は 95%であった。さらにこの硬化膜を 230℃で 90分間加熱した後に、400nmでの透過率は 94%であった。組成物溶液を室温で 2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

【0123】

[硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で 97%、80℃で 88%であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

【0124】

[感光特性]

解像度: パターン解像度は、ライン/スペースで 3μmまでパターン剥離なく形成された。その後、全面に 420nmにおける光強度が 15mW/cm² の紫外線を 20秒間 (300mJ/cm²) 照射し、230℃で 30分間のポストバークを行い、膜厚 2.5μmのパターンが得られた。

感度: 露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、40mJ/cm² の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で 2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

【0125】

<実施例 9>

実施例 1 において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例 4 で得られた特定共重合体 (P7) を使用した以外は、実施例 1 と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液 (9) を得た。この組成物溶液 (9) を用いて、実施例 1 と同様に評価を行った。

【0126】

[硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性: 熱分解開始温度は 265℃、5%重量減少温度は 325℃であった。また、ガラス転移温度は 200℃以上であった。

耐溶剤性: 400nmでの透過率は 95%で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 2.5μmで膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性: 膜の収縮は全くみられなかった。

【0127】

[硬化膜の透明性]

400nmでの透過率は 95%であった。さらにこの硬化膜を 230℃で 90分間加熱した後に、400nmでの透過率は 94%であった。組成物溶液を室温で 2ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

【0128】

[硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃で 98%、80℃で 88%であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

【0129】

[感光特性]

解像度: パターン解像度は、ライン/スペースで $3\mu\text{m}$ までパターン剥離なく形成された。その後、全面に 420nm における光強度が $15\text{mW}/\text{cm}^2$ の紫外線を 20 秒間 ($300\text{mJ}/\text{cm}^2$) 照射し、 230°C で 30 分間のポストバークを行い、膜厚 $2.5\mu\text{m}$ のパターンが得られた。

感度: 露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、 $45\text{mJ}/\text{cm}^2$ の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で 2 ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

【0130】

<実施例 10>

実施例 1 において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例 5 で得られた特定共重合体 (P8) を使用した以外は、実施例 1 と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、本発明のポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液 (10) を得た。この組成物溶液 (10) を用いて、実施例 1 と同様に評価を行った。

【0131】

[硬化膜のプロセス耐性]

耐熱性: 熱分解開始温度は 270°C 、5% 重量減少温度は 310°C であった。また、ガラス転移温度は 200°C 以上であった。

耐溶剤性: 400nm での透過率は 95% で溶剤処理前からの低下はみられなかった。また、溶剤処理後の膜厚は約 $2.5\mu\text{m}$ で膜べりは全く見られなかった。

長時間焼成耐性: 膜の収縮は全くみられなかった。

【0132】

[硬化膜の透明性]

400nm での透過率は 95% であった。さらにこの硬化膜を 230°C で 90 分間加熱した後に、 400nm での透過率は 94% であった。組成物溶液を室温で 2 ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、透明性の低下は見られなかった。

【0133】

[硬化膜の信頼性]

信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、 23°C で 98%、 80°C で 88% であり、比較液晶の電圧保持率と同等の値を示した。

【0134】

[感光特性]

解像度: パターン解像度は、ライン/スペースで $3\mu\text{m}$ までパターン剥離なく形成された。その後、全面に 420nm における光強度が $15\text{mW}/\text{cm}^2$ の紫外線を 20 秒間 ($300\text{mJ}/\text{cm}^2$) 照射し、 230°C で 30 分間のポストバークを行い、膜厚 $2.5\mu\text{m}$ のパターンが得られた。

感度: 露光部が現像液に完全に溶解するために必要な最小の紫外線照射量を測定しところ、 $45\text{mJ}/\text{cm}^2$ の照射で完全に溶解した。組成物溶液を室温で 2 ヶ月保存後、同様の評価を行った結果、感度の低下は見られなかった。

【0135】

<比較例 1>

実施例 1 において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例 6 で得られた共重合体 (P9) を使用した以外は、実施例 1 と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、ポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液 (9) を得た。この組成物溶液 (9) を用いて、実施例 1 と同様に評価を行った。

【0136】

その結果、硬化膜のプロセス耐性評価において、5% 重量減少温度は 290°C であり、耐熱性に劣るものであった。

【0137】

<比較例 2>

実施例 1 において、アルカリ可溶性樹脂として、合成例 1 で得られた特定共重合体 (P 4) を使用し、架橋性化合物の添加量を 1.0 g にした以外は、実施例 1 と同様にポジ型感光性樹脂組成物を調製し、ポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液 (10) を得た。この組成物溶液 (10) を用いて、実施例 1 と同様に評価を行った。

【0138】

その結果、硬化膜のプロセス耐性評価において、溶剤処理後の膜に透明化率の低下と、膜厚の減少がみられ、特にモノエタノールアミンを用いた場合は、400 nm での透過率が 95% から 89% に、膜厚が 2.5 μ m から 2.3 μ m に変化した。また、長時間焼成耐性評価では、230℃ で 90 分間加熱した結果、膜厚が 2.5 μ m から 2.2 μ m に変化した。膜の収縮が見られた。さらには、信頼性評価において、信頼性試験サンプル液晶の電圧保持率は、23℃ で 85%、80℃ で 60% であり、比較液晶よりも大幅に低い値を示した。


【0139】

<比較例 3>

実施例 1 において、1, 2-キノンジアジド化合物として、下記構造で示されるトリスフェノール 1 mol と、1, 2-ナフトキノーン-2-ジアジド-5-スルホニルクロライド 3.0 mol との縮合反応によって合成される感光剤を使用した以外は実施例 1 と同様に調製し、ポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液 (11) を得た。

【0140】

【化 10】



【0141】

この組成物溶液 (11) を用いて、実施例 1 と同様に評価を行った。

【0142】

その結果、透明性の評価において、得られた硬化膜を分光光度計を用いて 200-800 nm の波長で測定したところ、400 nm での透過率は 89% と低い値を示し、さらにこの硬化膜を 230℃ で 90 分間加熱した後に、分光光度計を用いて 200-800 nm の波長で測定したところ、400 nm での透過率は 80% であった。

【0143】

<比較例 4>

実施例 1 において、架橋性化合物として、ヘキサメトキシメチロールメラミンを使用した以外は実施例 1 と同様に調製し、ポジ型感光性樹脂組成物である組成物溶液 (12) を得た。この組成物溶液 (12) を用いて、実施例 1 と同様に評価を行った。

【0144】

その結果、硬化膜のプロセス耐性評価において、5% 重量減少温度は 290℃ と耐熱性に劣るものであった。また、透明性の評価において、400 nm での透過率は 88% と低い値を示し、さらにこの硬化膜を 230℃ で 90 分間加熱した後に、分光光度計を用いて 200-800 nm の波長で測定したところ、400 nm での透過率は 79% であった。

【産業上の利用可能性】

【0145】

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、パターン形成が必要な硬化膜でかつ、平坦性、耐熱性、耐溶剤性、長時間焼成耐性、高透明性、等の諸特性が必要な硬化膜を作製するのに利用することができる。

【0146】

本発明のポジ型感光性樹脂組成物は、薄膜トランジスタ (TFT) 型液晶表示素子、有機 EL 素子等のディスプレイにおける、保護膜、平坦化膜、絶縁膜等を形成する材料とし

て好適であり、特に、TFTの層間絶縁膜、カラーフィルターの保護膜、平坦化膜、反射型ディスプレイの反射膜下の凹凸膜、マイクロレンズ材料、有機EL素子の絶縁膜等を形成する材料として好適である。


【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 耐熱性、耐溶剤性、長時間焼成耐性等のプロセス耐性、および透明性に優れた硬化膜を作製することができ、かつ、解像度、感度等の感光特性に優れ、保存安定性が高くプロセスマージンの広いポジ型感光性樹脂組成物、さらには液晶表示素子用途として、電気特性の悪化を招くことのない信頼性の高いポジ型感光性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 不飽和カルボン酸誘導体とN-置換マレイミドとを必須とする共重合体であり、数平均分子量が2,000～20,000のアルカリ可溶性樹脂と、一般式(1)


【化1】



(式中、Dはそれぞれ独立に水素原子または1,2-キノンジアジド基を有する有機基であり、R₁は4価の有機基である。ただし、Dの少なくとも1つは、1,2-キノンジアジド基を有する有機基である。)

で示される1,2-キノンジアジド化合物と、アルカリ可溶性樹脂に対して5～50重量部の一般式(2)

【化2】



(式中、nは2～10の整数、mは0～4の整数を示し、R₂はn価の有機基を表す)で表される架橋性化合物とを含有することを特徴とするポジ型感光性樹脂組成物。

特願 2 0 0 3 - 2 8 0 6 2 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 3 9 8 6]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区神田錦町 3 丁目 7 番地 1

氏 名

日産化学工業株式会社